

30. 3. 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 15 APR 2004

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 9 6 2 9 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 9 6 2 9 3]

出 願 人 新日本石油株式会社
Applicant(s):


PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 月 3 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 P030304

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/68

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区西新橋一丁目3番12号 新日本石油株式会社
社内

【氏名】 内田 大介

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区西新橋一丁目3番12号 新日本石油株式会社
社内

【氏名】 小林 孝至

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 新日本石油株式会社
内

【氏名】 青柳 健一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 新日本石油株式会社
内

【氏名】 竹村 振一

【特許出願人】

【識別番号】 000004444

【氏名又は名称】 新日本石油株式会社

【代理人】

【識別番号】 100123788

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮崎 昭夫

【電話番号】 03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】 100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】 金田 暢之

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 201087

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ダミーウエハ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 炭素繊維強化プラスチックを含むことを特徴とするダミーウエハ。

【請求項 2】 炭素繊維強化プラスチックを含むウエハ基体を有する請求項 1 記載のダミーウエハ。

【請求項 3】 前記炭素繊維強化プラスチックがピッチ系炭素繊維を含む請求項 2 記載のダミーウエハ。

【請求項 4】 前記ウエハ基体が、炭素繊維強化プラスチックからなる層である C F R P 層を複数有する請求項 2 記載のダミーウエハ。

【請求項 5】 前記ウエハ基体が、炭素繊維が一方向に配向した一方向プリプレグの硬化成形物からなる炭素繊維強化プラスチックからなる層である一次元強化 C F R P 層を複数有し、
該複数の一次元強化 C F R P 層のうちの、一部の層の炭素繊維の引張弾性率が、他の層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い請求項 4 記載のダミーウエハ。

【請求項 6】 前記ウエハ基体が、それぞれ主表面側に位置する二つのスキン層と、該二つのスキン層の間に位置するコア層とを有し、
該二つのスキン層は、いずれも、前記一次元強化 C F R P 層を複数有し、
該二つのスキン層のそれぞれにおいて最も主表面側に位置する一次元強化 C F R P 層である二つの最外 C F R P 層の一方の炭素繊維の配向方向を基準方向としたとき、他方の最外 C F R P 層の炭素繊維の配向方向は該基準方向に対して -20° $\sim +20^{\circ}$ の角度範囲にあり、
該二つの最外 C F R P 層中の炭素繊維の引張弾性率はいずれも $200\text{ GPa} \sim 600\text{ GPa}$ であり、
該二つのスキン層は、いずれも、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ であっていずれの最外 C F R P 層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い炭素繊維を含有する一次元強化 C F R P 層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲

に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ であっていずれの最外 CFRP 層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い炭素繊維を含有する一次元強化 CFRP 層を有し、

該コア層は、該基準方向に対して $+30^\circ \sim +60^\circ$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化 CFRP 層および／または $-30^\circ \sim -60^\circ$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化 CFRP 層を有し、

該二つのスキン層のそれぞれの厚さは、該二つのスキン層とコア層の合計の厚さの $10\% \sim 45\%$ である請求項 5 記載のダミーウエハ。

【請求項 7】 炭素繊維強化プラスチックを含むウエハ基体を有するダミーウエハであって、

前記ウエハ基体が、それぞれ主表面側に位置する二つのスキン層と、該二つのスキン層の間に位置するコア層とを有し、

該二つのスキン層は、いずれも、炭素繊維が一方向に配向した一方向プリプレグの硬化成形物からなる炭素繊維強化プラスチックからなる層である一次元強化 CFRP 層を複数有し、

該二つのスキン層のそれぞれにおいて最も主表面側に位置する一次元強化 CFRP 層である二つの最外 CFRP 層の一方の炭素繊維の配向方向を基準方向としたとき、他方の最外 CFRP 層の炭素繊維の配向方向は該基準方向に対して $-20^\circ \sim +20^\circ$ の角度範囲にあり、

該二つの最外 CFRP 層の炭素繊維の引張弾性率はいずれも $200\text{ GPa} \sim 600\text{ GPa}$ であり、

該二つのスキン層は、いずれも、該基準方向に対して $+75^\circ \sim +90^\circ$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外 CFRP 層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化 CFRP 層および／または該基準方向に対して $-75^\circ \sim -90^\circ$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外 CFRP 層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化 CFRP 層を有し、

該コア層が、該基準方向に対して $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有するとともに、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有することを特徴とするダミーウエハ。

【請求項8】 前記二つのスキン層の少なくとも一方が、更に、前記基準方向に対して $+30^{\circ} \sim +60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または前記基準方向に対して $-30^{\circ} \sim -60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有する請求項7記載のダミーウエハ。

【請求項9】 さらに、それぞれの主表面に炭素繊維クロス層を有する請求項5～8の何れか一項記載のダミーウエハ。

【請求項10】 前記炭素繊維強化プラスチックに含まれるマトリックス樹脂が、硬化剤としてジアミノジフェニルスルホンを含むエポキシ樹脂組成物を含む請求項1～9の何れか一項記載のダミーウエハ。

【請求項11】 前記ウエハ基体が加工面を有し、該加工面を被覆する、極性溶媒に対して耐性を有しかつ 70°C 以下の温度で硬化する樹脂からなる被覆層を有する請求項2～10の何れか一項記載のダミーウエハ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体集積回路や半導体メモリなどの半導体製造プロセスにおいて用いられるダミーウエハに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、半導体集積回路、半導体メモリ等の半導体製造プロセスにおいては、例えば、プラズマエッチング装置、CVD装置、スパッタリング装置等の各種処理装置の稼働テスト、バッチ処理時のウェハの枚数合わせ、ローディング効果対策等のために、実際のICパターンが形成されていないダミーウェハを用いて各種処理を行う、いわゆるダミー処理が行われている。また、プラズマCVD装置等の各種プラズマ装置の反応室のクリーニングをプラズマクリーニングにより行う場合に、例えば、基板保持電極をプラズマから保護するためにもダミーウェハが用いられている。

【0003】

従来より、半導体デバイスの製造プロセスにおいて使用されるダミーウェハとしては、以下のようなものがあり、それぞれに問題があった。

- (a) シリコン製ダミーウェハ：高価で脆く再使用できない。使用量はウェハと同数なので半導体製造コストを大幅に押し上げる。
- (b) 石英製ダミーウェハ：光センサに反応しにくい。
- (c) セラミックス製ダミーウェハ：重い。光センサに反応しにくい場合がある。
- (d) ガラス状カーボン製ダミーウェハ：発塵の問題がある。

【0004】

これらの問題を解決するための技術が、例えば特許文献1に示されているが、強度等の点において、未だ改善の余地がある。

【0005】**【特許文献1】**

特開 2002-175959号公報

【0006】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明は、例えば直径300mm×厚さ0.5～0.75mmという大径で薄型であっても剛性がある高強度であり、比較的安価で、光センサにも反応しやすいダミーウェハを提供することを目的とする。さらに低発塵性のダミーウェハ

、また耐熱性があるダミーウエハを提供することを目的とする。

【0007】

更に好ましくはSEMI規格以下という極めて薄いダミーウエハでもその曲げ剛性が実質的に均一で平面性に優れるダミーウエハを提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明により、以下のダミーウエハが提供される。

【0009】

1) 炭素繊維強化プラスチックを含むことを特徴とするダミーウエハ。

【0010】

2) 炭素繊維強化プラスチックを含むウエハ基体を有する1)記載のダミーウエハ。

【0011】

3) 前記炭素繊維強化プラスチックがピッチ系炭素繊維を含む2)記載のダミーウエハ。

【0012】

4) 前記ウエハ基体が、炭素繊維強化プラスチックからなる層であるCFRP層を複数有する2)記載のダミーウエハ。

【0013】

5) 前記ウエハ基体が、炭素繊維が一方向に配向した一方向プリプレグの硬化成形物からなる炭素繊維強化プラスチックからなる層である一次元強化CFRP層を複数有し、

該複数の一次元強化CFRP層のうちの、一部の層の炭素繊維の引張弾性率が、他の層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い4)記載のダミーウエハ。

【0014】

6) 前記ウエハ基体が、それぞれ主表面側に位置する二つのスキン層と、該二つのスキン層の間に位置するコア層とを有し、
該二つのスキン層は、いずれも、前記一次元強化CFRP層を複数有し、

該二つのスキン層のそれぞれにおいて最も主表面側に位置する一次元強化CFRP層である二つの最外CFRP層の一方の炭素繊維の配向方向を基準方向としたとき、他方の最外CFRP層の炭素繊維の配向方向は該基準方向に対して $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ の角度範囲にあり、

該二つの最外CFRP層中の炭素繊維の引張弾性率はいずれも $200\text{ GPa} \sim 600\text{ GPa}$ であり、

該二つのスキン層は、いずれも、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ であっていずれの最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ であっていずれの最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有し、

該コア層は、該基準方向に対して $+30^{\circ} \sim +60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または $-30^{\circ} \sim -60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有し、

該二つのスキン層のそれぞれの厚さは、該二つのスキン層とコア層の合計の厚さの $10\% \sim 45\%$ である5) 記載のダミーウエハ。

【0015】

7) 炭素繊維強化プラスチックを含むウエハ基体を有するダミーウエハであって、

前記ウエハ基体が、それぞれ主表面側に位置する二つのスキン層と、該二つのスキン層の間に位置するコア層とを有し、

該二つのスキン層は、いずれも、炭素繊維が一方向に配向した一方向プリプレグの硬化成形物からなる炭素繊維強化プラスチックからなる層である一次元強化CFRP層を複数有し、

該二つのスキン層のそれぞれにおいて最も主表面側に位置する一次元強化CFR

P層である二つの最外CFRP層の一方の炭素繊維の配向方向を基準方向としたとき、他方の最外CFRP層の炭素繊維の配向方向は該基準方向に対して -20° $\sim +20^{\circ}$ の角度範囲にあり、

該二つの最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率はいずれも $200\text{ GPa} \sim 600\text{ GPa}$ であり、

該二つのスキン層は、いずれも、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有し、該コア層が、該基準方向に対して $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有するとともに、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有することを特徴とするダミーウエハ。

【0016】

8) 前記二つのスキン層の少なくとも一方が、更に、前記基準方向に対して $+30^{\circ} \sim +60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または前記基準方向に対して $-30^{\circ} \sim -60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有する 7) 記載のダミーウエハ。

【0017】

9) さらに、それぞれの主表面に炭素繊維クロス層を有する 5) \sim 8) の何れか一項記載のダミーウエハ。

【0018】

10) 前記炭素繊維強化プラスチックに含まれるマトリックス樹脂が、硬化剤としてジアミノジフェニルスルホンを含むエポキシ樹脂組成物を含む1)～9)の何れか一項記載のダミーウエハ。

【0019】

11) 前記ウエハ基体が加工面を有し、
該加工面を被覆する、極性溶媒に対して耐性を有しかつ70℃以下の温度で硬化する樹脂からなる被覆層を有する2)～10)の何れか一項記載のダミーウエハ。

【0020】

【発明の実施の形態】

〔ダミーウエハ〕

本発明のダミーウエハの形状には特段の制限はないが、通常、実際の半導体製品に用いられるプライムウエハと同じ形状とされる。プライムウエハの形状については、例えば、SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) スタンドードに定められている。ダミーウエハの寸法についても同様である。

【0021】

炭素繊維強化プラスチック（以下、CFRPという。）は軽量で割れにくく、平面精度を高くすることや歪みを少なくすることが容易であり、光センサにも反応しやすく、しかもシリコンなどに比べて安価である。本発明のダミーウエハは、このように優れたCFRPを含むため、これらの点において極めて優れたものである。また、CFRPは石英等のように透明ではないため、光センサーも容易に反応する。

【0022】

〔CFRP中のマトリックス樹脂〕

CFRPは炭素繊維を主とする強化繊維にマトリックス樹脂を含浸してプリプレグとし、プリプレグを必要に応じて積層したのち、マトリックス樹脂を硬化させて得ることができる。

【0023】

マトリックス樹脂としては熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂およびこれらの2以上の混合物が使用でき、特に熱硬化性樹脂が好ましく使用できる。

【0024】

熱硬化性樹脂としてはエポキシ樹脂、アラミド樹脂、ビスマレイミド樹脂、フェノール樹脂、フラン樹脂、尿素樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ビニルエステル樹脂、熱硬化性ポリイミド樹脂、メラミン樹脂等の熱硬化性樹脂を使用することができ、エポキシ樹脂が好ましい。

【0025】

熱可塑性樹脂としては、ナイロン樹脂、液晶性芳香族ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、液晶性芳香族ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ビニロン樹脂、アラミド樹脂、フッ素樹脂等の樹脂を使用することができる。

【0026】

〔マトリックス樹脂の物性〕

マトリックス樹脂は、25℃で好ましくは5,000ポイズ～1,000,000ポイズ、より好ましくは10,000ポイズ～1,000,000ポイズ、さらに好ましくは50,000ポイズ～150,000ポイズの、50℃では好ましくは1,000ポイズ～30,000ポイズ、より好ましくは1,000～10,000ポイズの粘度を有している。CFRP製造用のマトリックス樹脂の25℃での粘度を1,000,000ポイズ以下とすることにより、プリプレグが固くなってタックネスが低下することを優れて防止でき、5,000ポイズ以上とすることにより、タックネスが強くプリプレグ積層時に一度貼り合わせたプリプレグが剥がれにくくなってプリプレグの積層の修正などが難しくなることを優れて防止できる。また、50℃での粘度を1,000ポイズ以上とすることにより、樹脂の含浸性が良く、成形時のレジンフロー性が大きくなることを優れて防止でき、50℃での粘度を30,000ポイズ以下とすることにより、成形時

のレジンフロー性が小さく樹脂の含浸性が劣ることを優れて防止できる。

【0027】

〔プリプレグ中のマトリックス樹脂の量〕

プリプレグ中に含まれるマトリックス樹脂の量は、これにフィラーなどの任意成分が含まれているか、含まれていないかに拘らず、強化繊維とマトリックス樹脂の総量に対して好ましくは20質量部～50質量部、より好ましくは25質量部～45質量部の範囲で選ばれる。

【0028】

〔耐熱性エポキシ樹脂組成物〕

硬化剤としてジアミノジフェニルスルホンを使用したエポキシ樹脂組成物をマトリックス樹脂として使用すれば、ダミーウエハの耐熱温度を230℃まで高めることができ、極めて良好なコンポジット物性と優れた耐熱性及び実質的にアウトガスのないダミーウエハを製造することができる。アウトガスは樹脂から外部に出てくるガスであり、これが半導体製造プロセスの汚染源となる場合がある。

【0029】

上記エポキシ樹脂組成物に用いるエポキシ樹脂としては各種のエポキシ樹脂を使用することができるが、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂から選ばれる1あるいは2以上の組み合わせとジアミノジフェニルスルホンからなるエポキシ樹脂組成物が好ましい。

【0030】

ビスフェノールA型エポキシ樹脂としては、20℃で液状のビスフェノールA型エポキシ樹脂が好ましく使用される。ここで、20℃で液状とは当該温度で樹脂の粘度が1ポイズ～1000ポイズ、好ましくは10ポイズ～500ポイズの範囲にあることをいう。20℃で液状のビスフェノールA型エポキシ樹脂の具体例を示せば、エポトートYD128、YD134（以上東都化成社製）、エピコート828、834（以上油化シェルエポキシ社製）等の商品名ないしは商品番号で市販されているビスフェノールA型エポキシ樹脂を挙げることができる。エポキシ樹脂組成物におけるビスフェノールA型エポキシ樹脂の含有量は、好まし

くは20質量部～40質量部、より好ましくは25質量部～35質量部の範囲で選ばれる。ビスフェノールA型エポキシ樹脂の含有量を20質量部以上とすることにより、エポキシ樹脂組成物の粘度が高くなって炭素繊維等の繊維束への含浸が難しくなることを良好に防止でき、中間材であるプリプレグにしたときのタック（粘着性）が低下することを良好に防止できる。一方、40質量部以下とすることにより、プリプレグにしたときのタックが強くなってその取り扱いが難しくなることを良好に防止でき、複合材料にしたときのコンポジット物性が低下し、耐熱性、耐湿性が低下することを良好に防止できる。

【0031】

フェノールノボラック型エポキシ樹脂としては、52℃での粘度が10ポイズ～3000ポイズ、より好ましくは10ポイズ～2000ポイズのフェノールノボラック型エポキシ樹脂が好ましく使用される。使用可能な樹脂の具体例としては、エピコート152、154（以上油化シェルエポキシ社製）、DEN431、438、439（以上ダウケミカル社製）、フェノトートYP50、YDPN638（東都化成社製）等の商品名ないしは商品番号で市販されているフェノールノボラック型エポキシ樹脂を挙げることができる。これを使用することで複合材料のコンポジット物性、耐熱性及び耐湿性を向上させることができる。フェノールノボラック型エポキシ樹脂のエポキシ樹脂組成物中の含有量は、好ましくは40質量部～60質量部、より好ましくは45質量部～55質量部の範囲で選択される。

【0032】

グリシジルアミン型エポキシ樹脂としては、4官能グリシジルアミン型エポキシ樹脂が好ましく、より詳しくはテトラグリシジルジアミノジフェニルメタンが好ましい。この種の4官能グリシジルアミン型エポキシ樹脂は、エポトートYH434（東都化成社製）、ELM434（住友化学工業社製）、エピコート604（油化シェルエポキシ）等の商品名ないしは商品番号で市販されている。この成分をエポキシ樹脂組成物中に配合することによってCFRPのコンポジット物性、耐熱性及び耐湿性を一段と向上させることができる。この含有量は、好ましくは10質量部～30質量部、より好ましくは15質量部～25質量部の範囲で

選ばれる。

【0033】

ビスフェノールF型エポキシ樹脂は、ビスフェノールFとエピクロロヒドリンとの縮合反応生成物である。エポキシ当量が155～190の範囲にあり、25℃での粘度が4.0ポイズ～4.5ポイズの範囲にあるビスフェノールF型エポキシ樹脂を使用することが好ましい。市販品では、エピコート807（油化シェルエポキシ社製）、エポトートYDF170（東都化成社製）、エピクロン830（大日本インキ化学工業社製）等がある。エポキシ樹脂組成物にビスフェノールF型エポキシ樹脂を配合する場合、その配合量は好ましくは50質量部以下、より好ましくは40質量部以下、さらに好ましくは10質量部～30質量部の範囲から選ぶ。この含有量を50質量部以下とすることにより、最終的に得られるエポキシ樹脂組成物の粘度調整を容易にすることができ、適正なプリプレグの製造を容易にすることができ、硬化物のガラス転移温度が低下することを防止して優れた耐熱性を得ることができる。

【0034】

さらに他の成分としてフェノキシ樹脂を使用することができ、典型的には下式で示されるフェノキシ樹脂又はこれをエポキシ変性したものが使用できる。フェノキシ樹脂の具体例としては、YP50（東都化成社製）、PKHH（フェノキシアソシエイツ社製）などの商品名ないしは商品番号で市販されているものを用いることができる。その含有量は好ましくは5質量部～20質量部の範囲、より好ましくは7質量部～18質量部の範囲で選ぶことができる。

【0035】

ジアミノジフェニルスルホンとしては、4、4'-ジアミノジフェニルスルホンと3、3'-ジアミノジフェニルスルホンが使用でき、4、4'-ジアミノジフェニルスルホンが好ましい。これは硬化剤として機能する成分であって、これには例えばセイカキュアーS（商品名、和歌山化成工業社製）を好適に使用することができる。このセイカキュアーSは平均粒径8 μ m～9 μ mの粉末である。使用量は、上記エポキシ樹脂組成物中に好ましくは30質量部～50質量部の範囲で、より好ましくは35質量部～45質量部の範囲で選ばれる。30質量部以

上とすることにより、CFRPにしたときの物性、耐熱性、耐湿性が優れ、50質量部以下とすることによりエポキシ樹脂組成物を繊維束へ容易に含浸することができる。

【0036】

ジアミノジフェニルスルホンは、直径 $0.01\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ の微粒子で上記エポキシ樹脂組成物中に分散していることが好ましい。この分散には、ニーダー、3本ロールなどの適当な手段を用いて混練する公知の分散方法を採用できる。

【0037】

上記エポキシ樹脂組成物には、その性能を損なわない範囲で上記した以外のエポキシ樹脂、靱性付与剤、フィラー、着色剤等を配合することができる。フィラーとしては、例えば、マイカ、アルミナ、タルク、微粉状シリカ、ウォラストナイト、セピオライト、塩基性硫酸マグネシウム、亜鉛末、アルミニウム粉、クレー、炭酸カルシウム、二酸化チタン、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、カーボンブラックなどの無機充填剤、テフロン粉末、ポリエチレン粉末、ポリアミド粉末、EVA（エチレン酢酸ビニル共重合体）粉末などの有機充填剤がある。フィラーの添加量は上記エポキシ樹脂組成物中に通常5質量部～60質量部程度とすることができる。

【0038】

使用可能な着色剤としては有機顔料ではアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、キナクリドン系顔料、アンスラキノン系顔料等、無機顔料では二酸化チタン、黄鉛、コバルトバイオレット、ベンガラ等が例として挙げられる。

【0039】

また、上記エポキシ樹脂組成物には、上記したジアミノジフェニルスルホン以外の硬化剤ないしは硬化促進剤を、必要に応じて配合することができる。その硬化剤としては、ジアミノジフェニルスルホン、ジアミノジエチルベンゼン等が例示でき、硬化促進剤としては、三フッ化ホウ素モノエチルアミン錯体、三塩化ホウ素モノエチルアミン錯体等が例示できる。

【0040】

〔CFRP中の炭素繊維〕

炭素繊維としては、ピッチ系炭素繊維やポリアクリロニトリル（PAN）系炭素繊維を用いることができる。また、引張弾性率 $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ の高弾性率炭素繊維を使用すること、特に引張弾性率 $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ のピッチ系炭素繊維を使用することが好ましい。なお、ピッチ系炭素繊維はピッチから得られる炭素繊維であり、PAN系炭素繊維はポリアクリロニトリルから得られる炭素繊維である。

【0041】

CFRPの強化繊維として炭素繊維のみを用いることもできるが、炭素繊維をガラス繊維、アラミド繊維、ステンレス繊維、銅繊維、ニッケル繊維、チタン繊維、タングステン繊維、炭化ケイ素繊維、アルミナ繊維、炭化チタン繊維、窒化ホウ素繊維その他の繊維と組み合わせて用いることもできる。

【0042】

上記した強化繊維の形態としては特に限定されず、一次元強化、二次元強化、三次元強化、ランダム強化等目的に応じて適宜選択することができる。例えば強化繊維を短繊維、織布、不織布、一方向材、二次元織物、三次元織物等、より具体的にはフェルト、マット、組布、ワリフ、疑似等方材、平織、朱子織、綾織、模紗織り、からみ織等の材料を積層して使用することもできる。

【0043】

〔CFRPの製造〕

CFRPは通常知られた方法により製造できる。例えば前記のような形態に加工した強化繊維にマトリックス樹脂として熱硬化性樹脂を含浸してプリプレグとし、さらにこれらを積層して硬化および成形すなわち硬化成形することによりCFRPとすることができる。中でも強化繊維に一方向材を使用したプリプレグを、 0° 、 $\pm 45^\circ$ 、 90° 等の組で適宜配向させて積層し、所定の弾性率を有する成形物を得ることが好適な製造方法である。

【0044】

前記強化繊維にマトリックス樹脂を含浸させる方法としては公知の方法を適宜採用できるが、マトリックス樹脂として熱硬化性樹脂を用いる場合、樹脂を通常 $60 \sim 90^\circ\text{C}$ に加温して強化繊維に含浸させる、いわゆるホットメルト法を好ま

しく採用することができる。製造されたプリプレグ中のマトリックス樹脂の含量は強化繊維とマトリックス樹脂の総量に対して好ましくは20質量部～50質量部、より好ましくは25質量部～45質量部の範囲である。

【0045】

マトリックス樹脂には所望に応じてフィラーを添加することができ、該フィラーとしてはマイカ、アルミナ、タルク、微粉状シリカ、ウォラストナイト、セピオライト、塩基性硫酸マグネシウム、炭酸カルシウム、ポリテトラフルオロエチレン粉末、亜鉛末、アルミニウム粉、有機微粒子、すなわちアクリル微粒子、エポキシ樹脂微粒子、ポリアミド微粒子、ポリウレタン微粒子等が挙げられる。

【0046】

プレプレグは最終的にCFRPに成形される。その成形法としてはオートクレーブ成形法、シートローリング成形法などが使用できる。例えば、マトリックス樹脂に熱硬化性樹脂を使用する場合、プリプレグをダミーウエハに適した形状になるように積層して、オートクレーブ中または加圧プレス等により通常110～150℃で30分～3時間、加熱硬化させることによりCFRPとすることができる。得られたCFRPは品質が安定で、ボイドの少ないものを得ることができる。

【0047】

上記エポキシ樹脂組成物を使用した場合の好ましい成形条件は、加熱温度150～200℃、硬化時間30分～2時間である。

【0048】

ダミーウエハは精密な加工精度を必要とするので、得られたCFRPをダミーウエハに適した形状にさらに機械加工などにより加工することができる。

【0049】

〔ダミーウエハの構造〕

以下、CFRPを含むダミーウエハの形態について図面を参照しつつ詳しく述べる。

【0050】

図1は、本発明のダミーウエハの一形態を示す模式図であって、図1(a)は

上面図、同 (b) は A-A' 断面図である。このダミーウエハはウエハ基体 1 からなる。ウエハ基体は板状、特には円板状であり、上面側の主表面 2 a、下面側の主表面 2 b、および端面 3 を有し、また位置あわせのための切り欠きであるノッチ 4 を有する。

【0051】

ダミーウエハはウエハ基体のみからなる必要はなく、例えば、ウエハ基体上に所望の目的に応じた被覆層を有することもできる。図 2 (a) に示すダミーウエハは、ウエハ基体 1 の端面に、端面を被覆する端面被覆層 4 を有する。図 2 (b) に示すダミーウエハは、ウエハ基体 1 の主表面に、それぞれの主表面を被覆する主表面被覆層 5 a および 5 b を有する。ウエハ基体 1 上に一方の主表面被覆層 (5 a または 5 b) のみを有してもよいし、一方もしくは両方の主表面被覆層に加えて端面被覆層を有するなど、様々なバリエーションがあり得る。被覆層は例えば樹脂で形成することができる。またノッチを機械加工によって設けた場合、その加工面に被覆層を設けることもできる。

【0052】

[ウエハ基体]

ウエハ基体は、一つの板状炭素繊維強化プラスチック (CFRP) からなることができ、また例えば、目的とするウエハ基体と同形でただし厚さが薄い、複数の CFRP からなる層 (以下、CFRP からなる層を CFRP 層という。) が接合されて厚さ方向に積層した板状積層体であってもよい。さらに例えばウエハ基体が、CFRP 層に加えて、ウエハ基体と同形でただし厚さが薄い他の層を有することもできる。他の層としては、例えば樹脂からなる層や、炭素繊維を主な強化繊維としない繊維強化プラスチックからなる層を挙げることができる。

【0053】

複数の CFRP 層を有するウエハ基体は、全て同じ形状、寸法、材料の CFRP 層が、同じ配向性をもって積層されたものであってもよいが、必ずしもこのような構成である必要はない。複数の CFRP 層が、厚さ、材料および配向性のうちの一つ以上において異なるものであってもよい。

【0054】

例えば、ウエハ基体が、同じ形状、寸法、材料のCFRP層が、異なる配向性をもって積層されたものであってもよい。CFRPは炭素繊維の配向方向にはたわみにくく、それと直交する方向にはたわみやすいという性質を有する。複数のCFRPの配向性が異なっていると、これらが積層したウエハ基体のたわみの等方性が向上するという点で好ましい。

【0055】

また例えばウエハ基体が、炭素繊維が一方向に配向した一方向プリプレグの硬化成形物からなる炭素繊維強化プラスチックからなる層である一次元強化CFRP層を複数有し、複数の一次元強化CFRP層のうちの、一部の層の炭素繊維の引張弾性率が、他の層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い形態がある。

【0056】

図3に、二つの主表面側にそれぞれ位置するスキン層11aおよび11bと、これらに挟まれるコア層12を有するウエハ基体を模式的に示す。

【0057】

図3に示されるようなウエハ基体において、ダミーウエハの曲げに対する強度にはコア層よりスキン層、しかも最外層の特性が重要である。

【0058】

実質的に均一な曲げ剛性を得る（ダミーウエハは薄いものほど曲げ剛性の弱い部分から撓んでしまいやすいから、均一な曲げ特性は薄いもの程重要な特性になる）には積層する炭素繊維の弾性率を異なるものにすることが更に好ましく、スキン層の最外層（その強化方向すなわち炭素繊維の配向方向をダミーウエハの基準方向とする）には中または高弾性率の炭素繊維を使用し、その内側層（この層を基準方向と異なる方向、例えば90°に配向させるとさらによい）には最外層よりも高弾性率の炭素繊維を使用することが好ましい。なお、本明細書中、角度表示については反時計回りを＋方向とする。

【0059】

ウエハ基体の好ましい形態例として、ウエハ基体が、それぞれ主表面側に位置する二つのスキン層と、該二つのスキン層の間に位置するコア層とを有し、該二つのスキン層は、いずれも、前記一次元強化CFRP層を複数有し、

該二つのスキン層のそれぞれにおいて最も主表面側に位置する一次元強化CFRP層である二つの最外CFRP層の一方の炭素繊維の配向方向を基準方向としたとき、他方の最外CFRP層の炭素繊維の配向方向は該基準方向に対して $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ の角度範囲にあり、

該二つの最外CFRP層中の炭素繊維の引張弾性率はいずれも $200\text{ GPa} \sim 600\text{ GPa}$ であり、

該二つのスキン層は、いずれも、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ であっていずれの最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ であっていずれの最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率よりも高い炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有し、

該コア層は、該基準方向に対して $+30^{\circ} \sim +60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または $-30^{\circ} \sim -60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率が $500\text{ GPa} \sim 1000\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有し、

該二つのスキン層のそれぞれの厚さは、該二つのスキン層とコア層の合計の厚さの $10\% \sim 45\%$ であるダミーウエハが挙げられる。

【0060】

他の好ましい形態として、炭素繊維強化プラスチックを含むウエハ基体を有するダミーウエハであって、

前記ウエハ基体が、それぞれ主表面側に位置する二つのスキン層と、該二つのスキン層の間に位置するコア層とを有し、

該二つのスキン層は、いずれも、炭素繊維が一方向に配向した一方向プリプレグの硬化成形物からなる炭素繊維強化プラスチックからなる層である一次元強化CFRP層を複数有し、

該二つのスキン層のそれぞれにおいて最も主表面側に位置する一次元強化CFR

P層である二つの最外CFRP層の一方の炭素繊維の配向方向を基準方向としたとき、他方の最外CFRP層の炭素繊維の配向方向は該基準方向に対して -20° $\sim +20^{\circ}$ の角度範囲にあり、

該二つの最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率はいずれも $200\text{ GPa} \sim 600\text{ GPa}$ であり、

該二つのスキン層は、いずれも、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有し、該コア層が、該基準方向に対して $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有するとともに、該基準方向に対して $+75^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または該基準方向に対して $-75^{\circ} \sim -90^{\circ}$ の角度範囲に配向し引張弾性率が $200\text{ GPa} \sim 400\text{ GPa}$ である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有するダミーウエハが挙げられる。

【0061】

このダミーウエハにおいて、前記二つのスキン層の少なくとも一方が、更に、前記基準方向に対して $+30^{\circ} \sim +60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層および／または前記基準方向に対して $-30^{\circ} \sim -60^{\circ}$ の角度範囲に配向し且つ引張弾性率がそのスキン層に含まれる最外CFRP層の炭素繊維の引張弾性率の $1.5 \sim 3.0$ 倍である炭素繊維を含有する一次元強化CFRP層を有することが好ましい。

【0062】

上記各形態のダミーウエハにおいて、さらに、それぞれの主表面に炭素繊維クロス層を有することが好ましい。

【0063】

〔ウエハ基体の製造〕

ウエハ基体は、例えば、板状のCFRPを円状等所望の形状に機械加工することによって製造することができる。あるいは必要に応じて複数の板状CFRPを接合して所望の厚さの一体化された板状部材とし、これを所望の形状に機械加工することにより製造することができる。1以上の板状CFRPと、他の材料から成る板状部材を組み合わせて接合し、一体化された板状部材とし、これを所望の形状に機械加工することにより製造することができる。

【0064】

〔SEMIスタンダード〕

シリコンウエハについては、例えば、SEMI M1. 14-95に、300～400mm鏡面単結晶シリコンウエハのガイドラインが定められている。このガイドラインに記載される、寸法及び許容誤差に対する要求条件を表1にまとめる。

【0065】

このようなシリコンウエハの代わりに用いられるダミーウエハは、形状、寸法をシリコンウエハと同じとすべきであるが、表1に示されるように、その厚さは0.8mmと薄く、場合によっては0.5mmと更に薄いものを要求されている。このように薄いダミーウエハを製造するためには、薄いプリプレグシートを多数積層することが好ましい。複数のプリプレグを用いることで、ダミーウエハ設計上の自由度が得られ、例えばSEMIスタンダードの要求寸法・許容誤差等に適合するダミーウエハを容易に得ることができるからである。特に、複数のプリプレグシートの配向性を変えて、疑似等方積層（例えば0°/90°/45°の組合せ）し、それぞれの強化繊維の弾性率も適宜変更することがより好ましい。CFRPの曲げ剛性の異方性を解消できるからである。このような目的のため、厚さ100μm以下のプリプレグシートを用いて、CFRPを製造することが好ましい。CFRP製造に用いるプリプレグが、全て厚さ30～100μmのプリプレグシートであることがより好ましい。

【0066】

【表 1】

表 1

特性	寸法	寸法	寸法	許容 範囲	単位
直径	300.00	350.00	400.00	± 0.25	mm
中心部厚さ	775	800	825	± 25	μm
ノッチ標準					
深さ	1.00	1.00	1.00	+0.25, -0.00	mm
角度	90	90	90	+5, -1	degrees
ボウ (最大)	65	65	65		μm
ワープ (最大)	75	75	75		μm
厚み変化総量 (GBIR) (最大)	25	25	25		μm
エッジ形状座標: Cy	258	267	275		μm
ウエハ公称重量	128	179	242		g

【0067】

〔加工面の被覆〕

ウエハ基体が加工面を有する場合は、極性溶剤に対して耐性を有しかつ 70℃以下の低温で硬化する樹脂（以下、被覆樹脂という。）で加工面が被覆されていることが好ましい。ここでいう加工面とは、機械加工等の加工により CFRP 中の炭素繊維が露出した部分をいい、具体的には切断面、研磨面、R 加工面、穴加工面、薄加工面等である。例えば、ウエハ基体の端面が機械加工によって形成された加工面である場合、図 2（a）のように端面に被覆層を設けることが好ましい。加工面を被覆することにより、加工面からの炭素による汚染を防止して、CFRP 製ダミーウエハが本来有している軽量性および高剛性を活かしつつ、精密機器材料を汚染しにくく処理したダミーウエハを得ることができる。

【0068】

被覆樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、紫外線硬化型エポキシ樹脂、室温一中温硬化型エポキシ樹脂、湿気硬化型シリコン樹脂等あるいはこれらから選ばれる2種以上の樹脂の混合物が挙げられる。

【0069】

例えば、これら樹脂から選ばれる2種類の樹脂の混合質量比は、1:0.05~0.05:1が好ましい。

【0070】

樹脂が極性溶剤に対して耐性があるとは、極性溶剤を含ませた布で樹脂塗布面を拭いても容易に塗布面が溶けたり、膨潤したり、べたついたりせず、ダミーウェハから炭素繊維起源の炭素微粒子等のゴミや塵が実質的に飛散しないことを意味し、更に樹脂塗布面の拭き取りに使用した布が炭素微粒子等で実質的に汚染されないことをいう。

【0071】

極性溶剤とは、アセトン系あるいはアルコール系の溶剤等であり、例えばアセトン、ジエチルケトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコールおよびこれらの混合物等をいう。

【0072】

前記アクリル樹脂としては、ポリエステルアクリレート、ウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリレート、エポキシアクリレート、ポリブタジエンアクリレート、シリコンアクリレート、アクリルアクリレートおよびこれらの混合物等がある。

【0073】

これら被覆樹脂に、室温硬化のための過酸化物または紫外線硬化のための触媒を添加して、室温または紫外線照射により樹脂を硬化することができる。

【0074】

室温一中温硬化型エポキシ樹脂とは、通常10℃~90℃、好ましくは20℃~80℃で硬化するエポキシ樹脂である。90℃以下で硬化すればCFRP部材の熱変形を防止することができる。前記室温一中温硬化型エポキシ樹脂としては、脂環式アミンおよび／あるいは芳香族アミンとエポキシ樹脂とのエポキシド反

応物によるものを好ましく用いることができる。

【0075】

前記紫外線硬化型エポキシ樹脂としては、例えば液状のビスフェノール型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂あるいはこれらの混合物等を用いることができる。芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩、メタロセン化合物およびこれらの混合物等を、硬化触媒として紫外線硬化型エポキシ樹脂に添加できる。

【0076】

前記シリコン樹脂としては、アルキド変性型シリコン樹脂、エポキシ変性型シリコン樹脂、湿気硬化アルコール型シリコン樹脂、湿気硬化オキシム型シリコン樹脂、付加反応型シリコン樹脂が使用できるが、湿気硬化アルコール型シリコン樹脂、湿気硬化オキシム型シリコン樹脂が好ましい。

【0077】

前記湿気硬化アルコール型シリコン樹脂としては、例えばSR2410、SR2406、SR2420、SR2416（各々商品名、東レ・ダウコーニング・シリコン（株）製）、KE4895（商品名、信越化学（株）製）が使用できる。

【0078】

前記湿気硬化アルコール型シリコン樹脂の硬化触媒としては、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジラウレートおよびこれらの混合物等が使用される。

【0079】

前記湿気硬化オキシム型シリコン樹脂としては、例えばSR2405、SR2411（各々商品名、東レ・ダウコーニング・シリコン（株）製）、KE445（商品名、信越化学（株）製）が使用できる。

【0080】

前記湿気硬化オキシム型シリコン樹脂の硬化触媒としては、湿気硬化アルコール型シリコン樹脂と同様にジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジラウレートおよびこれらの混合物等が使用できる。

【0081】

被覆方法としては、溶剤で5質量部～60質量部に希釈した被覆樹脂を、ダミーウェハの加工面に塗布して、塗布された該樹脂を70℃以下で加熱硬化させる方法が好ましく用いられる。この方法により、極性溶剤に対して耐性を有しかつ70℃以下の低温で硬化する樹脂（被覆樹脂）で加工面が被覆されているダミーウェハが得られる。溶剤で希釈した被覆樹脂の濃度を5質量部以上とすることにより、希釈被覆樹脂を加工面に塗布して得られる被膜が薄くなるのを防止でき、60質量部以下とすることにより、塗布された被覆樹脂が硬化後に部材表面に塗りムラによる凹凸が生じることを優れて防止できる。

【0082】

被覆樹脂の塗布方法は特に限定されず、どのような方法も適宜使用できるが、ダミーウェハの加工面に塗布被覆できればよく、刷毛塗り、スプレー吹き付け、ロール塗り等を採用できる。

【0083】

溶剤で希釈した被覆樹脂を塗布・硬化して得られる被覆層の厚さは、例えば5 μm ～30 μm であることができる。30 μm 以下とすることにより、乾燥に長時間かかることを防止でき、また、液だれやムラを優れて防止できる。一方5 μm 以上とすることにより、被覆の効果が良好に得られる。

【0084】

前記被覆樹脂の硬化温度は、20℃～70℃が好ましく、70℃以下で硬化することにより、硬化の際、ダミーウェハに熱による反りや変形が生じることを優れて防止できる。

【0085】

【実施例】

（実施例1）ダミーウェハの積層成形

以下に示す手順で、図4に示すダミーウェハを作成した。

【0086】

（1）複合材料用樹脂組成物の製造

ビスフェノールA型エポキシ樹脂としてエポトートYD128（商品名、東都化成社製）30質量部、フェノールノボラック型エポキシ樹脂としてエポトート

YDPN638 (商品名、東都化成社製) 50 質量部、フェノキシ樹脂としてフェノトートYP50 (商品名、東都化成社製) 10 質量部を200℃で1.5時間混合し、これを90℃に冷却した。これにグリシジルアミン型エポキシ樹脂であるエポトートYH434 (商品名、東都化成社製) 20 質量部と、硬化剤である4、4'-ジアミノジフェニルスルホン (DDS) (商品名: セイカキューアース、和歌山化成工業社製) 40 質量部を真空脱気下に均一混合して耐熱性のエポキシ樹脂組成物を得た後、これを他の容器に移し替えて冷却した。

【0087】

(2) スキン層の作製

引張弾性率800 GPaのピッチ系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記(1)で得たエポキシ樹脂組成物を含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量: 70 g/m^2 、樹脂含有量: 38 質量%、厚み0.067 mm) を、その強化方向がダミーウエハの基準方向に対して90° 方向となるように1枚と、引張弾性率230 GPaのPAN系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記(1)で得たエポキシ樹脂組成物に含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量: 85 g/m^2 、樹脂含有量: 38 質量%、厚み0.089 mm) を1枚 (その強化方向がダミーウエハの基準方向すなわち0° 方向となる) 積層して、オートクレーブにより硬化し、厚み0.156 mmのスキン層を作製した。なおピッチ系炭素繊維を用いた前者のプリプレグの硬化成形物のスキン層における体積割合は43%とし、残りの57%はPAN系炭素繊維を用いた後者のプリプレグの硬化成形物とした。また、上記ピッチ系炭素繊維を含むプリプレグシートは、ダミーウエハ完成時にはピッチ系炭素繊維を含むCFRP層22aおよび22bとなり、上記PAN系炭素繊維を含むプリプレグシートは、PAN系炭素繊維を含むCFRP層21aおよび21bとなる (これらが最外CFRP層となる)。

【0088】

(3) コア層の作製

引張弾性率600 GPaのピッチ系炭素繊維を一方向に引き揃えて前記エポキシ樹脂組成物に含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量

：50 g/m²、樹脂含有量：38質量%、厚み0.048 mm)、および直交する2方向にガラス繊維を有するガラス繊維織物に、上記(1)で得たエポキシ樹脂組成物を含浸させて得たガラス繊維織物プリプレグシート(単位面積当り繊維質量：80 g/m²、樹脂含有量：35質量%、厚み0.066 mm)を、使用し、最初に引張弾性率600 GPaのピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートをその強化方向がダミーウェハの基準方向に対して+45°となるように、次に上記引張弾性率600 GPaのピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、その強化方向がダミーウェハの基準方向に対して-45°となるように、それぞれ1枚ずつ積層した。さらにこの上に、上記ガラス繊維織物プリプレグシートを、その強化方向のひとつが、ダミーウェハの基準方向と一致するように、1枚積層した。最後にこの上に、上記引張弾性率600 GPaのピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートをその強化方向がダミーウェハの基準方向に対して-45°となるように、次に上記引張弾性率600 GPaのピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、その強化方向がダミーウェハの基準方向に対して+45°となるように、それぞれ1枚ずつ積層して、オートクレーブにより硬化し、厚み0.258 mmのコア層を作製した。

【0089】

なおピッチ系炭素繊維を用いた前者のプリプレグの硬化成形物のコア層における体積割合は74%とし、残りの26%はガラス繊維を用いた後者のプリプレグの硬化成形物とした。上記ピッチ系炭素繊維を含むプリプレグシートの積層体は、ダミーウェハ完成時にはピッチ系炭素繊維を含むCFRP層23aおよび23bとなり、ガラス繊維を含むプリプレグシートは、ガラス繊維を含むガラス繊維強化プラスチック層24となる。

【0090】

(4) ウェハ基体の作製

上記スキン層を二つ用意し、これらの間に上記コア層を配置させて接合し、さらに両スキン層の表面に、それぞれ引張弾性率230 GPaの炭素繊維の織物(朱子織、厚み0.1 mm)を積層して炭素繊維クロス層を形成させて、厚み0.770 mmのCFRP板を得た。このクロス層は完成時に炭素繊維クロス層31

a および 31b となる。この CFRP 板から機械加工により、直径 300 mm、の円盤状のウェハ基体を得た。なお、二つのスキン層にそれぞれ存在する最外 CFRP 層の炭素繊維の配向方向は揃えた。

【0091】

(5) 加工面樹脂被覆処理

上記円板状 CFRP 板の加工面である端部を、エタノールをしみこませた無塵のクリーンクロス（ポリエステルニット）で拭いた後、湿気硬化アルコール型シリコンコーティング剤 SR2410（商品名、東レ・ダウコーニング・シリコン（株）製、樹脂濃度 20 質量部、溶剤：リグロイン）をハケを用いて前記加工面に塗布した。塗布されたシリコンコーティング剤を乾燥後、さらに十分にコーティング剤の硬化を進めるため、50℃の乾燥炉中で 1 時間硬化させ、被覆層 4 を形成し、ダミーウェハを得た。

【0092】

このとき、塗布面の塗りムラや凹凸はなかった。その後、エタノールをしみこませた無塵のクリーンクロス（ポリエステルニット）で塗布面を十分拭いたが、ダミーウェハ端部の被覆樹脂塗布面およびクリーンクロスの汚れは観察されなかった。

【0093】

(6) 機械的物性の試験（曲げ剛性の均一性）

上記ダミーウェハより、幅 20 mm×長さ 80 mm（×厚み 0.770 mm）の短冊状の試験片を切り出した。試験片の切り出し方向は、ダミーウェハの基準方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの（0° 試験片）、およびダミーウェハの基準方向に対して 90° 方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの（90° 試験片）の 2 種類とした。上記試験片を使用し、三点曲げ試験により曲げ弾性率を測定した。三点曲げ試験における支点間距離は 60 mm とした。

【0094】

表 2 に示す通り、実施例 1 におけるダミーウェハは、基準方向および基準方向に対して 90° に関する曲げ弾性率の差が小さい、等方性を有していた。

【0095】

(7) 平面精度の試験

上記ダミーウェハの中心、および中心から半径方向に 3 0 mm、6 0 mm、9 0 mm、1 2 0 mm、および 1 5 0 mm (ダミーウェハの円周部) の円周について、1 5° 毎に厚みを測定した。厚みの測定点数は、1 2 1 点となった。最大厚みと最小厚みとの差は、0. 0 2 mm であり、実施例 1 のダミーウェハは均一な厚みを有していた。

【0 0 9 6】

(8) 耐熱性

上記ダミーウェハに、ダミーウェハとほぼ同形状の黒鉛板 (質量 1 k g) を載せた状態で、大気中 2 0 0 °C の電気炉に 1 0 分間投入した。その後、炉外に取り出し、1 0 分間室温に放置して空冷するという熱衝撃試験を 5 0 サイクル行った。その結果、反りや剥離等の異状は全く生じなかった。また、試験前後の質量変化も全くなかった。

【0 0 9 7】

(9) アウトガス検査

真空度 $7. 0 \times 10^{-3}$ P a 以下の条件により、アウトガス特性を評価した。実施例 1 のダミーウェハは、質量損失および再凝縮物質質量比いずれに関しても良好なアウトガス特性を有していた。

【0 0 9 8】

(実施例 2)

(1) 複合材料用樹脂組成物の構造

実施例 1 と同様にエポキシ樹脂組成物を作成した。

【0 0 9 9】

(2) ダミーウェハの作製

引張弾性率 5 0 0 G P a のピッチ系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記 (1) で得たエポキシ樹脂組成物を含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量: 5 0 g / m²、樹脂含有量: 3 8 質量%、厚み 0. 0 4 8 mm)、引張弾性率 8 0 0 G P a のピッチ系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記 (1) で得たエポキシ樹脂組成物を含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積

当り繊維質量: 50 g/m^2 、樹脂含有量: 38質量%、厚み 0.048 mm)
、および引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記
(1) で得たエポキシ樹脂組成物に含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量: 45 g/m^2 、樹脂含有量: 38質量%、厚み 0.047 mm) の3種類の一方向炭素繊維プリプレグシートを使用した。

【0100】

スキン層には、引張弾性率 500 GPa のピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートおよび、引張弾性率 800 GPa のピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを使用し、コア層には、引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを使用し、上記スキン層およびコア層に使用する一方向プリプレグを積層した後、スキン層およびコア層を有するウェハ基体を一体成形した。

【0101】

積層順に関しては、最初に引張弾性率 500 GPa のピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシート (その強化方向がダミーウェハの基準方向となる) を1枚配置し、その上に引張弾性率 800 GPa のピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向に対して順に 90° 、 $+45^\circ$ 、 -45° となるように、それぞれ1枚ずつ積層した。

【0102】

次にこの上から、引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向となるように1枚積層し、その上に引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向に対して直交するように2枚積層し、さらにその上に、引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向となるように1枚積層した。

【0103】

さらにこの上に、引張弾性率 800 GPa のピッチ系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向に対して順に -45°

、 $+45^{\circ}$ 、 90° となるように、それぞれ 1 枚ずつ積層し、最後にこの上に、引張弾性率 500 GPa の Pitch 系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向となるように 1 枚積層した。

【0104】

すなわち実施例 2 に関するダミーウェハの積層構成は、一方の主表面から順に (500 GPa 、 0° 、1 層)、(800 GPa 、 90° 、1 層)、(800 GPa 、 $+45^{\circ}$ 、1 層)、(800 GPa 、 -45° 、1 層)、(230 GPa 、 0° 、1 層)、(230 GPa 、 90° 、2 層)、(230 GPa 、 0° 、1 層)、(800 GPa 、 -45° 、1 層)、(800 GPa 、 $+45^{\circ}$ 、1 層)、(800 GPa 、 90° 、1 層) および (500 GPa 、 0° 、1 層) を有する。ここで (500 GPa 、 0° 、1 層) は、引張弾性率 500 GPa の炭素繊維が 0° 方向に配向した一次元強化 CFRP 層が一層あることを示す (以下において同じ)。

【0105】

上記プリプレグ積層体に対して、実施例 1 と同様に炭素繊維クロス層をそれぞれの主表面に設けた後、オートクレーブで硬化し、この CFRP 板より、厚み 0.772 mm 、直径 300 mm の円盤状のウェハ基体を得た。

【0106】

このウェハ基体を用いたこと以外は実施例 1 と同様にダミーウェハを作成した。

【0107】

(3) 機械的物性試験

上記ダミーウェハより、幅 20 mm ×長さ 80 mm (×厚み 0.772 mm) の短冊状の試験片を切り出した。試験片の切り出し方向は、ダミーウェハの基準方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの (0° 試験片)、およびダミーウェハの基準方向に対して 90° 方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの (90° 試験片) の 2 種類とした。上記試験片を使用し、三点曲げ試験により曲げ弾性率を測定した。三点曲げ試験における支点間距離は 60 mm とした。

【0108】

表1に示す通り、実施例2におけるダミーウェハは、基準方向および基準方向に対して90°に関する曲げ弾性率の差が小さい、等方性を有していた。

【0109】

(4) 厚み変化

上記ダミーウェハの中心、および中心から半径方向に30mm、60mm、90mm、120mm、および150mm（ダミーウェハの円周部）の円周について、15°毎に厚みを測定した。厚みの測定点数は、121点となった。最大厚みと最小厚みの差は、0.02mmであり、実施例2のダミーウェハは均一な厚みを有していた。

【0110】

(5) 耐熱性

上記ダミーウェハ上に、ダミーウェハとほぼ同形状の黒鉛板（質量1kg）を載せた状態で、大気中200℃の電気炉に10分間投入した。その後、炉外に取り出し、10分間室温に放置して空冷するという熱衝撃試験を50サイクル行った。その結果、反りや剥離等の異状は全く生じなかった。また、試験前後の質量変化も全くなかった。

【0111】

(6) アウトガス検査

真空度 7.0×10^{-3} Pa以下の条件により、アウトガス特性を評価した。実施例2のダミーウェハは、質量損失および再凝縮物質質量比いずれに関しても良好なアウトガス特性を有していた。

【0112】

(比較例1)

(1) 複合材料用樹脂組成物の製造

実施例1と同様にエポキシ樹脂組成物を作成した。

【0113】

(2) ダミーウェハの作製

張弾性率230GPaのPAN系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記(1)で得たエポキシ樹脂組成物に含浸させて得た一方向プリプレグシート（単位面積当

り繊維質量：70 g/m²、樹脂含有量：37質量%、厚み0.072 mm) を使用した。

【0114】

積層順に関しては、上記引張弾性率230 GPaのPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの基準方向に対して、順に0°、90°、+45°、-45°、-45°、+45°、90° および0° となるように、それぞれ1枚ずつ、合計8枚積層した。

【0115】

上記プリプレグ積層体に対して、実施例1と同様に炭素繊維クロス層をそれぞれの主表面に設けた後、オートクレーブで硬化し、このCFRP板より、厚み0.776 mm、直径300 mmの円盤状のウェハ基体を得た。

【0116】

このウェハ基体を用いたこと、および加工面に被覆層を設けなかったこと以外は実施例1と同様にダミーウェハを作成した。

【0117】

実施例1と同様エタノールをしみこませた無塵のクリーンクロスにより加工面を拭いたところ、クリーンクロスが黒く汚れた。

【0118】

(3) 機械的物性試験

上記ダミーウェハより、幅20 mm×長さ80 mm (×厚み0.776 mm) の短冊状の試験片を切り出した。試験片の切り出し方向は、ダミーウェハの基準方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの(0°試験片)、およびダミーウェハの基準方向に対して90°方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの(90°試験片)の2種類とした。上記試験片を使用し、三点曲げ試験により曲げ弾性率を測定した。三点曲げ試験における支点間距離は60 mmとした。

【0119】

表1に示す通り、比較例1におけるダミーウェハは、基準方向および基準方向に対して90°に関する曲げ弾性率の差が大きく、剛性に関して異方性となった。

【0 1 2 0】

(実施例 3)

(1) 複合材料用樹脂組成物の製造

実施例 1 と同様にエポキシ樹脂組成物を作成した。

【0 1 2 1】

(2) ダミーウェハの作製

引張弾性率 2 3 0 G P a の P A N 系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記 (1) で得たエポキシ樹脂組成物を含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量 : 5 0 g / m²、樹脂含有量 : 3 8 質量%、厚み 0 . 0 5 2 mm)、引張弾性率 3 8 0 G P a の P A N 系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記 (1) で得たエポキシ樹脂組成物を含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量 : 4 5 g / m²、樹脂含有量 : 3 8 質量%、厚み 0 . 0 4 7 mm)、および引張弾性率 2 3 0 G P a の P A N 系炭素繊維を一方向に引き揃えて上記 (1) で得たエポキシ樹脂組成物に含浸させて得た一方向プリプレグシート (単位面積当り繊維質量 : 4 5 g / m²、樹脂含有量 : 3 8 質量%、厚み 0 . 0 4 7 mm) の 3 種類の一方向炭素繊維プリプレグシートを使用した。

【0 1 2 2】

スキン層には、引張弾性率 2 3 0 G P a の P A N 系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち、厚み 0 . 0 5 2 mm のプリプレグシート、および、引張弾性率 3 8 0 G P a の P A N 系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを使用し、コア層には、引張弾性率 2 3 0 G P a の P A N 系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち厚み 0 . 0 4 7 mm のプリプレグシートを使用し、上記スキン層およびコア層に使用する一方向プリプレグを積層した後、スキン層およびコア層を有するウェハ基体を一体成形した。

【0 1 2 3】

積層順に関しては、最初に、引張弾性率 2 3 0 G P a の P A N 系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち、厚み 0 . 0 5 2 mm のプリプレグシート (その強化方向がダミーウェハの 0° 方向となる) を 1 枚配置し、その上に引張弾性率 3 8 0 G P a の P A N 系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化

方向がダミーウェハの 0° 方向に対して順に 90° 、 $+45^{\circ}$ 、 -45° となるように、それぞれ1枚ずつ積層した。

【0124】

次にこの上から、引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち厚み 0.047 mm のプリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの 0° 方向となるように1枚積層し、その上に引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち厚み 0.047 mm のプリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの 0° 方向に対して直交するように2枚積層し、さらにその上に、引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち厚み 0.047 mm のプリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの 0° 方向となるように1枚積層した。

【0125】

さらにこの上に、引張弾性率 380 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの 0° 方向に対して順に -45° 、 $+45^{\circ}$ 、 90° となるように、それぞれ1枚ずつ積層し、最後にこの上に、引張弾性率 230 GPa のPAN系炭素繊維を有する一方向プリプレグシートのうち、厚み 0.052 mm のプリプレグシートを、強化方向がダミーウェハの 0° 方向となるように1枚積層した。

【0126】

すなわち実施例3に関するダミーウェハの積層構成は、一方の主表面側から順に、(230 GPa 、 0° 、1層)、(380 GPa 、 90° 、1層)、(380 GPa 、 $+45^{\circ}$ 、1層)、(380 GPa 、 -45° 、1層)、(230 GPa 、 0° 、1層)、(230 GPa 、 90° 、2層)、(230 GPa 、 0° 、1層)、(380 GPa 、 -45° 、1層)、(380 GPa 、 $+45^{\circ}$ 、1層)、(380 GPa 、 90° 、1層)および(230 GPa 、 0° 、1層)を有する。

【0127】

上記プリプレグ積層体に対して、実施例1と同様に炭素繊維クロス層をそれぞれの主表面に設けた後、オートクレーブで硬化し、このCFRP板より、厚み 0

774 mm、直径 300 mm の円盤状のウェハ基体を得た。

【0128】

このウェハ基体を用いたこと以外は実施例 1 と同様にしてダミーウェハを作成した。

【0129】

(3) 機械的物性試験

上記ダミーウェハより、幅 20 mm × 長さ 80 mm (× 厚み 0.774 mm) の短冊状の試験片を切り出した。試験片の切り出し方向は、ダミーウェハの基準方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの (0° 試験片)、およびダミーウェハの基準方向に対して 90° 方向が上記試験片の長さ方向と一致するもの (90° 試験片) の 2 種類とした。上記試験片を使用し、三点曲げ試験により曲げ弾性率を測定した。三点曲げ試験における支点間距離は 60 mm とした。

【0130】

表 2 に示す通り、実施例 2 におけるダミーウェハは、基準方向および基準方向に対して 90° に関する曲げ弾性率の差が小さい、等方性を有していた。

【0131】

(4) 厚み変化

ダミーウェハの中心、および中心から半径方向に 30 mm、60 mm、90 mm、120 mm、および 150 mm (ダミーウェハの円周部) の円周について、15° 毎に厚みを測定した。厚みの測定点数は、121 点となった。最大厚みと最小厚みの差は、0.02 mm であり、実施例 3 のダミーウェハは均一な厚みを有していた。

【0132】

(5) 耐熱性

上記ダミーウェハに、ダミーウェハとほぼ同形状の黒鉛板 (質量 1 kg) を載せた状態で、大気中 200℃ の電気炉に 10 分間投入した。その後、炉外に取り出し、10 分間室温に放置して空冷するという熱衝撃試験を 50 サイクル行った。その結果、反りや剥離等の異状は全く生じなかった。また、試験前後の質量変化も全くなかった。

【0133】

(6) アウトガス検査

真空度 $7.0 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 以下の条件により、アウトガス特性を評価した。実施例3のダミーウエハは、質量損失および再凝縮物質質量比いずれに関しても良好なアウトガス特性を有していた。

【0134】

【表2】

表2 機械的物性試験

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1
0° 方向曲げ弾性率 GPa	73	87	62	63
90° 方向曲げ弾性率 GPa	68	85	63	50

【0135】

【発明の効果】

本発明により、剛性がある高強度であり、比較的安価で、光センサにも反応しやすいダミーウエハが提供された。さらに低発塵性のダミーウエハ、また耐熱性があるダミーウエハが提供された。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のダミーウエハの一形態を示す模式図であって、(a)は上面図、(b)はA-A'断面図である。

【図2】

(a)、(b)それぞれ本発明のダミーウエハの他の形態を示す模式的断面図である。

【図3】

ウエハ基体の一形態を示す模式的断面図である。

【図4】

実施例1で製造したダミーウエハの模式的断面図である。


【符号の説明】

- 1 ウエハ基体
- 2 a、2 b 主表面
- 3 端面
- 4 端面被覆層
- 5 a、5 b 主表面被覆層
- 11 a、b スキン層
- 12 コア層
- 21 a、b 引張弾性率 230 GPa の PAN 系炭素繊維を含む CFRP 層
- 22 a、b 引張弾性率 800 GPa の ピッチ 系炭素繊維を含む CFRP 層
- 23 a、b ガラス繊維強化プラスチック層
- 24 引張弾性率 600 GPa の ピッチ 系炭素繊維を含む CFRP 層
- 31 a、b 炭素繊維クロス層


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高強度、安価かつ光センサにも反応しやすいダミーウエハを提供する。

【解決手段】 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を含むダミーウエハ。CFRPを含むウエハ基体を有するダミーウエハであって、基体が各主表面側にある二つのスキン層とその間のコア層を有し、各スキン層は一方向プリプレグの硬化成形物からなる一次元強化層を複数有し、各スキン層中で最も主表面側にある一次元強化層（最外層）の一方の配向方向を基準に、他方の最外層は特定方向に配向し、各最外層のCFの引張弾性率は特定範囲内で、各スキン層は特定方向に配向し引張弾性率が特定範囲内であるCFを含む一次元強化層を有し、コア層が特定方向に配向し引張弾性率が特定範囲内であるCFを含む一次元強化層を有し且つ特定方向に配向し引張弾性率が特定範囲内であるCFを含む一次元強化層を有する。

【選択図】 図4

特願 2003-096293

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004444]

1. 変更年月日

2002年 6月28日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都港区西新橋1丁目3番12号

氏 名

新日本石油株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.